



Акриловый лак 2K MS DX 566

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный акриловый лак со средним сухим остатком предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей. Подходит для использования в системах "базовый слой – прозрачный лак". Обеспечивает однородное, устойчивое и очень гладкое покрытие с высокой толщиной пленки. Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета (UV Resistant). Превосходное соотношением цена/качество.

Фасовка: 1 л.; 5 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 2:1 с отвердителями
- . Разбавитель 0 – 5%
- . Легко наносится
- . Подходит для воздушной, ускоренной и ИК-сушки.
- . Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски
- . Превосходное сохранение цвета и блеска без "туманных" участков


СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX566 2K MS ЛАК
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX566-1 БЫСТРЫЙ
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX566-2 СТАНДАРТ
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный


ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Объем	Вес
Лак DX566 [®]	2	100
Отвердитель DX566-1/566-2	1	50
Разбавитель DX-10/DX-20	0-5%	0-5%



Жизнеспособность при 20°C: 4 ч




	Дюза	Давление	
Соответствующий [®]	1.3-1.5 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3-1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя



2–3 слоя, 40–60 мкм[®] Межслойная выдержка - 10–15 мин при 25°C.




Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C	20 мин	6-8 часов	3 дня
60°C [®]		40 мин	120 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

ПРИМЕЧАНИЕ



DIN 4: 17 - 19 при 20°C



Лак может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



40 - 60 μm (2-3 слоя)



После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C). . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности. . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку. . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель (максимум 5%). . Плотнo закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность. Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.