



DX459 Антисиликоновая (антикратерная) добавка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА DX459 - это средство противодействующее образованию силиконовых кратеров (т.н. "рыбьх глаз"), появляющихся в результате загрязнения поверхности силиконом или жирами. В случае образования силиконовых кратеров на первом слое лака другой слой наносить с добавлением DX459. Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

Фасовка: 0,25 л; 1 л.

Цвет: бесцветный.

СВОЙСТВА

. Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

. АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА DX459

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

ПРИМЕНЯТЬ К:

Бесцветным акриловым лакам и акриловой эмали

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Антисиликоновую добавку DX459 надлежит использовать в зависимости от загрязнения поверхности в количестве от 2 до 4 % на готовую смесь лака или эмали с отвердителем. Примерно: при количестве 2 % на 1 литр смеси надо добавить 20 мл.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

Добавления средства DX459 не изменяет вязкости распыления продукта.

ВНИМАНИЕ

Хранение

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяцев с даты изготовления.

- . Перед использованием материал должен быть протрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывать банку сразу после использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.