



DX 1K BASE COAT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эмаль базовая предназначена для создания декоративных покрытий металлических и пластиковых деталей в системе "База+Лак". Обеспечивают покрытие с низкой толщиной пленки, очень хорошие цветовые результаты и точное соответствие цветам. Доступны в неэффектных цветах, а также цветах «алюминий», «перламутр» и «ксераллик». Базовые эмали представлены готовыми цветами.

Фасовка: 0,8 л.

СВОЙСТВА

- . Простота нанесения.
- . Разбавитель 80% – 100%
- . Превосходная укрывистость
- . Широкий ассортимент цветов
- . Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX 1K BASE COAT
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные. Грунт-Наполнитель или Наполнитель, отшлифованный и очищенный. Грунт-Наполнитель или Наполнитель, нешлифуемый, процесс нанесения - мокрым по мокрому. Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением. Ремонтные участки должны быть зашлифованы P500-P600 (шлифмашиной) или P800-P1000 (вручную)		
	DX 1K BASE COAT	Объем	Вес
	Разбавитель DX-10/DX-20	100	100
		80%-100%	80%-100%
	Жизнеспособность при 20°C: 8 ч		
	Gravity Feed	Дюза	Давление
	Suction Feed	1.2-1.5 mm 1.4-1.7 mm	
Смотри рекомендации производителя			
	2-3 слоя, 15-25 мкм Межслойная выдержка - 5-10 мин при 25°C.		
	Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C - 15-25 мин		

ПРИМЕЧАНИЕ

	DIN 4: 17 - 20 при 20°C		DEXIN лаки
	15 - 25 µm (2-3 слоя)		После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.