



DX8180 2K грунт многофункциональный

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2K универсальный наполнитель с высоким содержанием твердого остатка. Обладает широкими возможностями нанесения и отличными наполняющими свойствами, обеспечивает превосходные вертикальную устойчивость и адгезию, легко шлифуется. Быстросохнущая. Превосходное соотношением цена/качество.

Фасовка: 1 л. Цвет: черный, белый, серый

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 4:1 с отвердителем.
- . Разбавитель 30-40%
- . Легко наносится
- . Хорошая адгезия ко всем видам металла.
- . Отличная вертикальная устойчивость.
- . Легкая шлифовка.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX8180 2K грунт
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX818
- . DX10 Разбавитель
- . DX20 Разбавитель

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Гравиящая грунтовка или эпоксидный грунт. Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный Поверхности, перекрытые 2K полиэфирными материалами и тонко отшлифованные Полиэфирный стеклопластик, очищенный от разделительной смазки и отшлифованный.

	Объем	Вес
DX8180 2K грунт	4	100
ОТВЕРДИТЕЛЬ DX818	1	25
DX10/20 Разбавитель	30%-40%	30-40%

Жизнеспособность при 20°C: 1,5 - 2 ч

	Дюза	Давление
Gravity Feed	1.4-1.6 mm	
Suction Feed	1.7-1.8 mm	

Смотри рекомендации производителя

2-3 слоя, 40-60 мкм Толщина одного слоя. Межслойная выдержка - 5-10 мин при 25°C.

Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C		1,5 - 2 часа	6-8 часов

Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 15 мин
Полная мощность: 10 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

DIN 4: 16 - 20 при 20°C

2K Отделочное покрытие
Базовое покрытие + Лак

80 - 120 μm (2 слоя)

После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dixin Разбавитель.
- . Плотно закрывать банку с грунтом и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.