



DX222 1K PLASTIC PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный грунт для пластиков DX222 – это грунт, разработанный для отличной адгезии с голой поверхностью пластиков. Поставляется готовым к применению и легко наносится.

Фасовка: 1 л.

Цвет: прозрачный

СВОЙСТВА

- . Готов к применению.
- . Легко наносится.
- . Подходит для использования на голой или очищенной поверхности пластика.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

.DX222 1K PLASTIC PRIMER

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.
--	--

	Новые пластиковые детали - выпаривание 60 мин. при температуре 60-65°C / первичная очистка с помощью губки Ultra Fine смоченной очистителем для пластика / финишная очистка с помощью салфетки и очистителя для пластика. Для ремонта внешних пластиковых деталей автомобиля, очищенных и отшлифованных.
--	--

	Готов к нанесению.
--	--------------------

	Не применимо.
--	---------------

		Дюза	Давление	
	Соответствующий	1.2 - 1.3 mm	1.5 - 2 бар	давление на входе
	HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя

	1 стандартный слой	окончательная выдержка: 10 мин.
--	--------------------	---------------------------------

	Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
	25°C			10 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ

			Подходящий Наполнитель Putty
	DFT	1 - 2 µm	После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Встряхнуть перед использованием
- . Перед применением тщательно перемешать.
- . Обезжирить AAS, ABS, PC и PVC с помощью рекомендованного о очистителя/обезжиривателя.
- . Для PA, EP и PUR не рекомендуется использовать.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.

