



DX950 Пластификатор (добавка увеличивающая эластичность)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ DX950 -- является пластификатором для акриловых и полиуретановых продуктов, предназначенных для использования прежде всего на пластмассовых частях кузова. Предотвращает образование трещин и сколов грунта и лака на гибких деформируемых элементах. Возможно использование для повышения гибкости лаковых покрытий на металлических поверхностях, подверженных ударам камней (напр., бампер, капот). Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

Фасовка: 0,25 л.

Цвет: бесцветный.

СВОЙСТВА

. Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

. DX950 Пластификатор

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

ПРИМЕНЯТЬ К:

Добавку, увеличивающую эластичность DX950, можно использовать для двухкомпонентных акриловых продуктов - грунты, бесцветные лаки, эмали.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Для увеличения пластичности лакового покрытия на элементах из пластмасс или для увеличения устойчивости покрытия на удары камней (напр., бампер, капот) добавлять 10 - 30% DX950 на готовую смесь продукта, поддаваемого дополнительной эластичности, с отвердителем, соответственно корректируя количество разбавителя. Примерно: при количестве 15 % на 1 литр смеси надо добавить 0,15 мл DX950.

ВНИМАНИЕ

Хранение

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывать банку сразу после использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.