



1K DX336 универсальный грунт для пластика и металла

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1K грунт быстросохнущий с отличной способностью к заполнению, обеспечивающая прочное сцепление с PP-пластиком и металлическими поверхностями. Совместим с металлами: черный металл, алюминиевый металл, сплавы из стали. Совместим с пластиками: PP, PP+EPDM, ABS, PC, RIM HU, SMA, PPE. Используется для подготовки пластиковых и металлических деталей перед покраской. Превосходное соотношением цена/качество.

Фасовка: 1 л.

Цвет: черный, белый, серый

СВОЙСТВА

- . Разбавитель 80% – 100%
- . Сверхбыстрое высыхание
- . Высокая адгезия к пластикам и металлам.
- . Хорошая заполняющая способность.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX336 1K грунт (черный, белый, серый)
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Новые пластиковые детали, старые пластиковые детали. Голая сталь зашлифованная и очищенная. Оцинкованная сталь зашлифованная и очищенная. Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные. Заводской катафорезный грунт, зашлифованный и очищенный. Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.

	Объем	Вес
DX336 1K	1	1
Разбавитель DX-10/DX-20	80%-100%	80%-100%

Жизнеспособность при 25°C: 1,5 ч

	Дюза	Давление
Gravity Feed	1.2-1.6 mm	
Suction Feed	1.7-1.8 mm	

Смотри рекомендации производителя

1–2 слоя, 15–20 мкм Межслойная выдержка - 3–5 мин при 20°C.

Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C	3 мин	10 мин	20 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

DIN 4: 18 - 20 при 25°C

2K Наполнитель

DFT
15 - 20 μm (1-2 слоя)

После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотно закрывать банку сразу после использования.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.