



DX977 шпатлевка облегченная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-х компонентная полиэфирная лёгкая шпатлёвка широкого спектра применения. Благодаря специальному составу, шпатлёвка обладает лёгким удельным весом. Её ультра лёгкий наполнитель помогает снизить общий вес нанесенных материалов. Продукт не даёт усадку изделия при высыхании. Характеризуется высокой эластичностью и термостойкостью, обладает достаточной жёсткостью, очень экономична в использовании. Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлёвки, используется как при ремонте отдельных деталей кузова автомобиля, так и для выравнивания больших поверхностей, создавая гладкую поверхность без образования пор. Быстро сохнет и легко шлифуется, как вручную, так и при помощи шлифмашинки.

Фасовка: 0,56 л; 1 л.

Цвет: светло бежевая.

СВОЙСТВА

- . Легко наносится.
- . Отлично шлифуется.
- . Быстро сохнет
- . Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX977 шпатлевка облегченная
- . Отвердитель PBO- пероксидный отвердитель для полиэфирных смол

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Подготовка и очистка поверхности

Подготовка и очистка поверхности

Подложка: металлы (сталь, алюминий, электролитическое цинковое покрытие) и полиэфирные поверхности.

☑ металлы должны быть хорошо обезжирены и отшлифованы;

☑ полиэфирные поверхности должны быть очищены, обезжирены и отшлифованы.

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

Соотношение	Жизнеспособность смеси	Сушка перед шлифованием	Шлифование
DX977 шпатлевка/ Hardener PBO 100:2 3	при 10 °C – 8 мин при 20 °C - 6 мин при 30 °C - 4 мин	при 10 °C - 30 мин при 20 °C - 20 мин при 30 °C – 15 мин	P80 – P240

Примечания

- ☑ Не добавляйте больше отвердителя, чем указано в инструкции. Тщательно перемешайте.
- ☑ Отделочные покрытия не наносятся непосредственно на шпатлевку!
- ☑ Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие (wash primer) грунты!
- ☑ Не использовать шпатлевку по истечении времени жизнеспособности продукта, не разбавлять загустевший материал.
- ☑ В случае, когда необходима особая прочность и защита поверхности, наносить на эпоксидный грунт.
- ☑ Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже + 5 °C.

Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 0C до +30 0C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывать банку сразу после использования.

