



DX766 шпатлевка для пластика

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная шпатлёвка, обладающая очень высокими свойствами эластичности. Продукт предназначен для ремонта любого вида пластика, используемого при изготовлении частей кузова автомобиля. Шпатлёвка имеет цвет, схожий с оригинальным цветом пластика, что позволяет обрабатывать её любым грунтом-наполнителем. Также шпатлёвка подходит для ремонта частей, изготовленных с применением полиэфирных смол. Данный продукт не подходит для склеивания пластиковых деталей.

Фасовка: 0,5 кг. Цвет: черный.

СВОЙСТВА

- . Легко наносится.
- . Отлично шлифуется.
- . Быстро сохнет.
- . Не дает усадки.
- . Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX766 шпатлевка для пластика
- . Отвердитель PBO

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Подготовка и очистка поверхности

Подложка: твёрдые пластики (полиэфир SMC и UP-GFK), эластичные пластики (полипропилен PP, каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера EPDM, акрилонитрил-бутадиен-стирол ABS, полиамид PA, полиуретан PUR, полихлоропрен PC)

Твёрдые пластики обезжирить поверхность, отшлифовать (сухое P150), обезжирить поверхность

Эластичные пластики обезжирить поверхность, отшлифовать (сухое P180), обезжирить поверхность

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

Не наносить на протравливающие грунты и термопластичные покрытия!

Соотношение	Жизнеспособность смеси	Сушка перед шлифованием	Шлифование
DX766 шпатлевка/ Hardener PBO 100:2 3	при 10 °C – 8 мин при 20 °C - 5 мин при 30 °C - 4 мин	при 10 °C - 35 мин при 20 °C - 25 мин при 30 °C - 20 мин	P80 – P240

Примечания

- Не добавляйте больше отвердителя, чем указано в инструкции. Тщательно перемешайте.
- Отделочные покрытия не наносятся непосредственно на шпатлевку!
- Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие (wash primer) грунты!
- Не использовать шпатлевку по истечении времени жизнеспособности продукта, не разбавлять загустевший материал.
- В случае, когда необходима особая прочность и защита поверхности, наносить на эпоксидный грунт.
- Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже + 5 °C.

Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 0C до +30 0C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывайте банку сразу после использования.

