



DX788 шпатлевка со стекловолокном

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка с добавлением стекловолокна. Отличается повышенной прочностью, особой твёрдостью и высокой наполняющей способностью. Благодаря отличной адгезии к различным металлическим поверхностям шпатлёвка может применяться на небольших участках, имеющих глубокие неровности, сквозные повреждения и на участках, подвергшихся коррозии (после предварительной обработки). Быстро и равномерно высыхает, в том числе и при нанесении толстыми слоями. Легко наносится и шлифуется.

Фасовка: 1 кг; 1,5 кг; 3,7 кг.

Цвет: хаки зеленый.

СВОЙСТВА

. Легко наносится.
. Шлифуется.
. Хорошая адгезия к подложкам
однородная структура
Превосходное соотношение цена/качество.

. Отлично
. Быстро сохнет
. Тонкая

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

. DX788 шпатлевка со стекловолокном
. Отвердитель PBO- пероксидный отвердитель для полиэфирных смол

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Подготовка и очистка поверхности

Подготовка и очистка поверхности

Подложка: металлы (сталь, алюминий, электролитическое цинковое покрытие) и полиэфирные поверхности.

☑ металлы должны быть хорошо обезжирены и отшлифованы;

☑ полиэфирные поверхности должны быть очищены, обезжирены и отшлифованы.

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

Соотношение	Жизнеспособность смеси	Сушка перед шлифованием	Шлифование
DX788 шпатлевка/ Hardener PBO 100:2 3	при 10 °C - 8 мин при 20 °C - 6 мин при 30 °C - 4 мин	при 10 °C - 30 мин при 20 °C - 20 мин при 30 °C - 15 мин	P80 – P240

Примечания

☑ Не добавляйте больше отвердителя, чем указано в инструкции. Тщательно перемешайте.

☑ Отделочные покрытия не наносятся непосредственно на шпатлевку!

☑ Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие (wash primer) грунты!

☑ Не использовать шпатлевку по истечении времени жизнеспособности продукта, не разбавлять загустевший материал.

☑ В случае, когда необходима особая прочность и защита поверхности, наносить на эпоксидный грунт.

☑ Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже + 5 °C.

Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 0C до +30 0C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).

. Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.

. Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.

. Плотно закрывать банку сразу после использования.

