



## DX988 шпатлевка универсальная

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2х-компонентная полиэфирная универсальная шпатлевка широкого спектра применения. Обладает высокой наполняющей способностью и отличной адгезией с различными типами металлических и полиэфирных поверхностей. Обладает высокими тиксотропными свойствами. Удобна в нанесении, быстро затвердевает, не даёт усадку и хорошо шлифуется, подходит для нанесения тонкими слоями без образования пор. Шпатлёвка экономична в использовании.

Фасовка: 1 кг; 1,8 кг; 3,7 кг.

Цвет: бежевый.

### СВОЙСТВА

- Легко наносится.
- Отлично шлифуется.
- Быстро сохнет
- Превосходное соотношением цена/качество.

### СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX988 шпатлевка универсальная
- Отвердитель PBO- пероксидный отвердитель для полиэфирных смол

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

#### Подготовка и очистка поверхности

Подложка: металлы (сталь, алюминий, электролитическое цинковое покрытие) и полиэфирные поверхности.

☑ металлы должны быть хорошо обезжирены и отшлифованы;

☑ полиэфирные поверхности должны быть очищены, обезжирены и отшлифованы.

После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.

| Соотношение                              | Жизнеспособность смеси                                      | Сушка перед шлифованием                                        | Шлифование |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                             |                                                                |            |
| DX988 шпатлевка/ Hardener PBO 100:2<br>3 | при 10 °C - 7 мин<br>при 20 °C - 5 мин<br>при 30 °C - 4 мин | при 10 °C - 30 мин<br>при 20 °C - 20 мин<br>при 30 °C - 15 мин | P80 – P240 |

#### Примечания

- ☑ Не добавляйте больше отвердителя, чем указано в инструкции. Тщательно перемешайте.
- ☑ Отделочные покрытия не наносятся непосредственно на шпатлевку!
- ☑ Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие (wash primer) грунты!
- ☑ Не использовать шпатлевку по истечении времени жизнеспособности продукта, не разбавлять загустевший материал.
- ☑ В случае, когда необходима особая прочность и защита поверхности, наносить на эпоксидный грунт.
- ☑ Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже + 5 °C.

#### Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления.

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотно закрывать банку сразу после использования.

