



DX6160 2K эпоксидный грунт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эпоксидный двухкомпонентный грунт применяется как межслойный изолятор при локальном и полном ремонте кузовного элемента. Обладает хорошей растекаемостью, адгезией к металлическим поверхностям различного рода, обеспечивает антикоррозионную защиту. Рекомендуется для применения в версии «мокрым по мокрому», но так же может использоваться в шлифуемой версии. Превосходное соотношением цена/качество.

Фасовка: 1 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 4:1 с отвердителем.
- . Разбавитель 20 – 60%.
- . Легко наносится
- . Хорошая адгезия ко всем видам металла и стеклопластиков.
- . Отличная вертикальная устойчивость.
- . Может быть нанесен методом "мокрый по мокрому" или как шлифуемый наполнитель.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX6160 2K эпоксидный грунт
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX616
- . DX10 Разбавитель
- . DX20 Разбавитель

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Очистить всю поверхность с применением обезжиривателя. Легкая шлифовка. Перед дальнейшей обработкой, тщательно обезжирить подходящим очистителем для удаления пыли и остатков шлифования.

		Объем	Вес
	DX6160 2K эпоксидный грунт	4	100
	ОТВЕРДИТЕЛЬ DX616	1	25
	DX10/20 Разбавитель	20 – 60%	20 – 60%

Жизнеспособность при 20°C: 4 ч

		Дюза	Давление	
	Gravity Feed	1.4-1.6 mm		
	Suction Feed	1.7-1.8 mm		

Смотри рекомендации производителя

1-2 слоя, 20–50 мкм Межслойная выдержка - 5–10 мин при 25°C.

	Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
	25°C		4-6 часов	
	60°C		50-60 мин	

Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 10 мин
Полная мощность: 15 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

DIN 4: 17 - 20 при 20°C

Полиэфирные шпатлевки, Акриловые грунты, Финишные покрытия, Антигравийные покрытия, Герметизирующие покрытия.

20 - 50 μm (1-2 слоя)

После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexip Разбавитель.
- . Плотно закрывать банку с грунтом и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.