



DX110 Ускоритель сушки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

УСКОРИТЕЛЬ DX110 - является продуктом, значительно ускоряющим время сушки и отверждения двухкомпонентных акриловых и полиуретановых продуктов. Особенно рекомендуется использовать при низких температурах и высокой влажности воздуха. В бесцветных акриловых лаках DEXIN идентичный эффект получают от использования быстрых отвердителей. Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

Фасовка: 0,25 л; 1 л.

Цвет: прозрачный.

СВОЙСТВА

- . Ускоряет время сушки и отверждения.
- . Превосходное соотношением цена/качество.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX110 Ускоритель сушки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

ПРИМЕНЯТЬ С:

Ускоритель DX110 можно использовать для двухкомпонентных акриловых продуктов (грунты, бесцветные лаки, эмали).

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Ускоритель надо использовать в количестве до 1 % для готовой смеси продукта с отвердителем. Примерно: на 1 литр смеси надо влить не больше чем 10 мл ускорителя.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СМЕСИ

Ускоритель сокращает время годности продукта для нанесения, поэтому его надо добавлять перед самым нанесением.

ВНИМАНИЕ

Максимальное количество ускорителя не должно превышать 1,5%! Не использовать вместе с быстрым отвердителем!
Увеличение добавки ускорителя выше рекомендованного количества не дает значительного ускорения действия системы, а его избыток может быть причиной появления разных лакировочных дефектов, таких как потеря блеска, отсутствие адгезии или апельсиновая корка. Сушка лака с добавкой ускорителя при повышенной температуре может быть причиной потери блеска и необходимости полировки лака.
Хранение
Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 0С до +30 0С, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяцев с даты изготовления.

- . Перед использованием материал должен быть протрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывать банку сразу после использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.