

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX359 грунт 2К кислотный Wash Primer



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2К антикоррозионный кислотный грунт . Обеспечивает отличную адгезию к разным типам оснований и очень высокую антикоррозионную стойкость также при поврежденном покрытии (царапины, сколы лакового покрытия). Предназначен для нанесения тонкими слоями в соединении с любым акриловым грунтом. Обеспечивает антикоррозионную защиту. Превосходное соотношением цена/качество.

Фасовка: 0,5 л.

СВОЙСТВА

- . Превосходная антикоррозионная защита
- . Прекрасная адгезия и вертикальная устойчивость
- . Для всех видов металла
- . Легко наносится и быстро сохнет
- . Грунт: отвердитель = 1:1 (по объему)
- . Требуется изоляция акриловым грунтом
- . Нанесение в 1-2 тонких слоя методом "мокрый по мокрому"

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX359 грунт 2К кислотный Wash Primer
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX359-1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Очистить всю поверхность с применением обезжиривателя. Легкая шлифовка. Перед дальнейшей обработкой, тщательно обезжирить подходящим очистителем для удаления пыли и остатков шлифования.		
	DX359 грунт 2К кислотный Wash Primer	Объем	Вес
	ОТВЕРДИТЕЛЬ DX359-1	1	
		1	
	Толщина пленки за 1 слой: 10-15мкм ² Межслойная выдержка - 5–10 мин при 25°C.		
	Температура	На отлип	Сборка
	25°C		Полное высыхание
			10 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

	DIN 4: 14 - 15 при 20°C		Перед последующей окраской необходимо изолировать кислотный грунт акриловым грунтом.
	10 - 15 µm (1 слой)		После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . Плотнo закрывать банку с грунтом и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.
- . На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирные или эпоксидные шпатлевки/грунты и 1К продукты
- Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.