



Акриловый лак 2K HS DX 8800 Суперпрозрачный

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесцветный высокоглянцевый 2х-компонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка, предназначенный для нанесения на базовое покрытие. Обладает повышенной твердостью и стойкостью к царапинам, физическим и химическим воздействиям, UV-излучению, создает глубокий зеркальный глянец, усиливает насыщенность и яркость базовой краски. Экономичен в использовании. Обеспечивает однородное, устойчивое и очень гладкое покрытие с высокой толщиной пленки. Слой сохраняет толщину и ровность после полного высыхания. Превосходное соотношением цена/качество. Применяется в любых производственных условиях и при различных температурных режимах.

Фасовка: 1 л.; 5 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 2:1 с отвердителями
- . Разбавитель 5-10%
- . Легко наносится
- . Подходит для воздушной, ускоренной и ИК-сушки.
- . Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски
- . Превосходное сохранение цвета, создает глубокий зеркальный глянец
- . Повышенная твердость, стойкость к появлению царапин

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX8800 2K HS ЛАК Mirror Gloss
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX8800-2 СТАНДАРТ
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Базовое покрытие: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.

	Объем	Вес
Лак DX666	2	100
Отвердитель DX8800-2 СТАНДАРТ	1	50
Разбавитель DX-10/DX-20	5-10%	5-10%

Жизнеспособность при 20°C: 1 ч

	Дюза	Давление	
Соответствующий	1.3-1.5 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3-1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя

2 слоя, 40–60 мкм Межслойная выдержка - 10–15 мин при 25°C.

Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C	20 мин	6 часов	3 дня
60°C		40 мин	60-90 мин

Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

DIN 4: 18 - 20 при 20°C

Лак может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки

DFT
40 - 60 μm (2 слоя)

После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C). . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности. . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку. . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель (максимум 5%). . Плотнo закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность. Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.
--

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.