



DX 2K TOP ACRYL COAT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная акриловая эмаль предназначена для создания декоративных покрытий металлических и пластиковых деталей. Обеспечивает высокую укрывистость, очень быструю сушку и превосходную полировку. Она также обеспечивает превосходный финальный внешний вид и отличный долговечный глянец. Представлена готовыми цветами.

Фасовка: 0,8 л. + отвердитель 0,4 л.

СВОЙСТВА

- . Простота нанесения.
- . Разбавитель 30% – 50%
- . Превосходная укрывистость
- . Широкий ассортимент цветов
- . Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX 2K акриловая эмаль
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX320 стандарт
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные. Грунт-Наполнитель или Наполнитель, отшлифованный и очищенный. Грунт-Наполнитель или Наполнитель, нешлифуемый, процесс нанесения - мокрым по мокрому. Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением. Ремонтные участки должны быть зашлифованы P500-P600 (шлифмашиной) или P800-P1000 (вручную)		
	DX 1K BASE COAT	Объем	Вес
	ОТВЕРДИТЕЛЬ DX320 стандарт	2	100
	Разбавитель DX-10/DX-20	1	50
		30%-50%	30%-50%
	Жизнеспособность при 20°C: 1 - 4 ч		
	Дюза	Давление	
	Gravity Feed	1.2-1.5 mm	
	Suction Feed	1.4-1.7 mm	
	Смотри рекомендации производителя		
	2-3 слоя, 40-60 мкм ² Межслойная выдержка - 10 мин при 25°C.		
	Температура	На отлип	Сборка
	25°C		Полное высыхание
	60°C		6-8 ч.
			40 мин.
	Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин Полная мощность: 15 - 20 мин		

ПРИМЕЧАНИЕ

	DIN 4: 17 - 19 при 20°C		Торсоат может быть перекрыт в течение 24 часов, с легким шлифованием. DEXIN лаки
	40 - 60 μm (2-3 слоя)		После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

- . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.