



Акриловый лак 2К DX7500 Супербыстрый

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный супербыстрый акриловый лак, предназначенный для локального ремонта и покраски отдельных деталей автомобиля. Обладает повышенной твердостью и стойкостью к физическим и химическим воздействиям, UV-излучению. Очень экономичен в использовании. Легко полируется и надолго сохраняет естественный глянец и блеск. Обеспечивает однородное, очень гладкое покрытие. Превосходное соотношением цена/качество. Применяется в любых производственных условиях и при различных температурных режимах. Может применяться в мастерских, не имеющих покрасочных камер.

Фасовка: 1 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 2:1 с отвердителем
- . Готов к применению
- . Легко наносится
- . Легко полируется
- . Подходит для точечного и панельного ремонта
- . Очень экономичен в использовании
- . Повышенная твердость, стойкость к появлению царапин

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX7500 2К ЛАК
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX7500-1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Базовое покрытие: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС. Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.		
	Лак DX7500	Объем	Вес
	Отвердитель DX7500-1	2	100
		1	50
	Жизнеспособность при 20°C: 1 ч		
		Дюза	Давление
	Соответствующий	1.3-1.5 mm	1.8 - 2.2 бар
	HVLP	1.3-1.5 mm	0.7 бар
Смотри рекомендации производителя			
	2-3 слоя, 40-60 мкм Межслойная выдержка - 3-5 мин при 25°C.		
	Температура	На отлип	Сборка
	25°C	20 мин	90 мин
	60°C		15 мин
	Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин Полная мощность: 5 - 10 мин. (Пользоваться рекомендацией производителя оборудования.)		

ПРИМЕЧАНИЕ

	DIN 4: 13 - 15 при 20°C		Лак может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки
	40 - 60 μm (2-3 слоя)		После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
. Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
. Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
. Плотнo закрывайте банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.