



Акриловый лак 2K HS DX 2200 Матовый

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DX 2200 Матовый разработан специально для воссоздания поверхностей с низким глянцем или полностью матовых поверхностей автомобилей. Бесцветный 2х-компонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка, предназначенный для нанесения на базовое покрытие. Лак характеризуется хорошей твердостью, а также стойкостью на атмосферные условия. Возможна регулировка уровня матовости. Превосходное соотношением цена/качество. Применяется в любых производственных условиях и при различных температурных режимах.

Фасовка: 1 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 2:1 с отвердителями
- . Разбавитель 0 – 10%
- . Легко наносится
- . Подходит для воздушной, ускоренной и ИК-сушки.
- . Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски.
- . Совместим с большинством доступных на рынке базовых лаков

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX2200 2K ЛАК МАТОВЫЙ
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX2200-1 СТАНДАРТ
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

	Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.		
	Базовое покрытие: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС. Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.		
	Лак DX2200®	Объем	Вес
	Отвердитель DX2200-1	2	100
	Разбавитель DX-10/DX-20	1	50
		0-10%	0-10%
	Жизнеспособность при 20°C: 3 ч		
	Соответствующий®	Дюза	Давление
	HVLP	1.3-1.5 mm	1.8 - 2.2 бар
		1.3-1.5 mm	0.7 бар
Смотри рекомендации производителя			
	2-3 слоя, 40-60 мкм® Межслойная выдержка - 10-15 мин при 25°C.		
	Температура	На отлип	Сборка
	25°C	3,5 часа	12 часов
	60°C®	10 мин	30 мин
	Полное высыхание		
	5 дней		
	Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин Полная мощность: 15 - 20 мин		

ПРИМЕЧАНИЕ

	DIN 4: 14 - 21 при 20°C
DFT	40 - 60 µm (2-3 слоя)

	После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

Пропорция смешивания по объему: Матовый лак DX2200 / DX566; DX666	Степень блеска:
75 / 25	Полу блеск
90 / 10	Полу мат
100 / 0	Мат

. Чем более медленно действует система отверждения, тем меньше тенденция «к образованию облаков» лака, особенно на большой поверхности и при высокой температуре. Применение медленного разбавителя и более высокая степень разбавления улучшает нанесение матирующих добавок в лаке. . Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C). . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности. . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку. . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель (максимум 10%). . Плотнo закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность. Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.
--

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.