



Акриловый лак 2K HS DX7700 Керамический

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Специальный, стойкий к механическим повреждениям, двухкомпонентный лак, предназначенный для нанесения на базовое покрытие. Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям, гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия. Очень экономичен в использовании. Лак обеспечивает простоту воспроизведения оригинального состава заводского лака. Применяется в любых производственных условиях и при различных температурных режимах.

Фасовка: 1 л.

СВОЙСТВА

- . Простое соотношение смеси 2:1 с отвердителем
 - . Разбавитель 0 – 5%
 - . Легко наносится
 - . Подходит для точечного и панельного ремонта
 - . Очень экономичен в использовании
 - . Повышенная твердость, стойкость к появлению царапин . .
- Позволяет получить покрытие с долговечным глянцем.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- . DX7700 2K ЛАК
- . ОТВЕРДИТЕЛЬ DX771
- . DX-10 Разбавитель быстрый
- . DX-20 Разбавитель стандартный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА - НАНЕСЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Базовое покрытие: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.

	Объем	Вес
Лак DX7700	2	100
Отвердитель DX771	1	50
Разбавитель DX-10/DX-20	0 - 5%	0 - 5%

Жизнеспособность при 20°C: 2 ч

	Дюза	Давление	
Соответствующий	1.3-1.5 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3-1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

Смотри рекомендации производителя

2 слоя, 35–60 мкм Межслойная выдержка - 5–10 мин при 25°C.

Температура	На отлип	Сборка	Полное высыхание
25°C	25 мин	3 часа	18 часов
60°C	5 мин	10 мин	45 мин

Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения 1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 5 - 10 мин. (Пользоваться рекомендацией производителя оборудования.)

ПРИМЕЧАНИЕ

DIN 4: 15 - 17 при 20°C

Лак может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки

DFT
20 - 30 µm (2-3 слоя)

После использования промыть в моечной установке на основе растворителя

. Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C). . Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности. . Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку. . При необходимости регулировки вязкости, использовать Dexin Разбавитель (максимум 5%). . Плотно закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность. Срок годности и упаковка: хранить в прохладном сухом месте, в герметичной упаковке, при температуре 20°C, 2 года.
--

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта.